INOTECK
сбережем энергию завтрашнего дня вместе

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Микрошарик стеклянный

полнотелый

Товарная фракция 40-100 мкм

ООО «ИНОТЭК Группа Компаний»

117105 г. Москва,

Варшавское шоссе, 1 стр.1

e-mail: mail@inoteck.ru

Дата изготовления 15. 03. 2013 г

Вес, тонны - 5

Тел/факс +7 495 585 3321

Микрошарик стеклянный соответствуют требованиям европейских стандартов EN 1423, EN 1424 на микрошарик стеклянный. Микрошарики стеклянные могут применяться в качестве рабочих тел для струйной обработки поверхностей, с целью их очистки, упрочнения, снижения шероховатости поверхности или матирования.

№	Наименование показателей	Качественные характеристики
1	Внешний вид	Однородная сыпучая масса белого цвета, допускается серый, зеленый и голубой оттенки
2	Химический состав	Оксид кремния - 73,1±0,3% Оксид кальция - 6,25±0,2% Оксид магния - 4,00±0,2% Оксид натрия - 15,00±0,2% Оксид алюминия - 2,20±0,14% Оксид железа, не более 0,20% Оксид серы, не более 0,50%
3	Плотность	Не менее 2,45 г/см³
4	Температура деформации	> 500 °С
5	Фракционный состав	40-100 мкм
6	Сферичность	не менее 80%
7	Содержание инородных частиц	Не более 3%
8	Упаковка	по согласованию с заказчиком мешки по 25 кг, МКР (биг-бэги) по 1000 кг
9	Срок хранения	Не ограничен
10	Гранулометрический состав	Сито, мкм — Совокупно задержанная масса, % 100 — 0-1,0 40 — 95-100